

# BETONIPINNAN YLLÄPITO

Ylläpito-ohje koskee työmaalla tai kaupungin huoltotiloissa tehtäviä huoltokäsittelyjä.

Ylläpito-ohje on sovellettu RT-ohjekortin RT 82-10604 mukaan.

## **Perushuolto 5 vuoden välein:**

1. Pinnat pestään miedolla saippuavedellä ja harjalla. Pesty pinnat huuhdotaan huolellisesti vedellä ja pintojen annetaan kuivua hyvin.
2. Sammal poistetaan teräsharjalla. Hiontapöly tulee poistaa tarkasti ruoste-tahrojen välttämiseksi.
3. Pinnat käsitellään maalia ja graffiteja hylkivällä suoja-aineella.

## **Pintojen kemiallinen puhdistus:**

Kalkkihärme, ruostetahrat, öljyt, rasvat, maalit ja pinttynyt orgaaninen kasvusto poistetaan kemiallisesti. Betonipinnan kemiallisessa puhdistuksesta on annettu tarkemmat ohjeet julkaisussa SILKO-2.251. Pintojen kemiallisessa puhdistuksessa noudatettavat työturvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevat ohjeet on annettu julkaisuissa SILKO-1.111 ja SILKO-1.112.

## **Halkeamien korjaus:**

Halkeamat korjataan halkeamien imeytysaineella. Tarkemmat korjausohjeet on annettu julkaisussa SILKO-2.239.

## **Lohkeamien ja kolojen paikkaus:**

Lohkeamat ja kolot paikataan säänkestävällä korjauslaastilla. Tarkemmat paikkausohjeet on annettu julkaisussa SILKO-2.231.